**بروش نفت** • شماره ۷۸

شبیه سازی شکست مخازن CNG فولادی در پدیده ضربه با رهیافت مكانيك آسيب

محمد یزدانی آریاتپه<sup>۱</sup>، محسن آزادی<sup>۲</sup>، محمد مشایخی<sup>۱</sup> و سعید ضیاییراد<sup>۱</sup> ۱- دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۲- دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف



مماره ۷۸ مشماره ۷۸ مفحه، ۱۷–۴ ۱۳۹۳ تاریخ پذیرش مقاله: ۹۱/۱۲/۱۵

#### ىكيدە

هزینه بالا و پرخطربودن آزمایش های تجربی استفاده از روش های عددی را روی مخازن گاز طبیعی فشرده اجتنابنایذیر ساخته است. در مقاله حاضر با رهیافت مکانیک آسیب به بررسی اثر تصادم و آسیب ناشی از برخورد مخازن CNG فولادی تحت فشار يرداخته شده است. معيار شناسايي آسيب و قابليت به کارگیری مجدد مخزن پس از برخورد، مطابق استاندارد سازمان توسعه استاندارد کانادا و ایالات متحده در مخازن CNG می باشد. شبیه سازی صدمات وارد بر مخزن در تصادف و سقوط خودرو با به کارگیری مدل آسیب جانسون و کوک صورت گرفته است. محاسبات در جهتهای مختلف برخورد و با در نظر گرفتن تاثیر فشار داخل مخزن، سرعت تصادم و ارتفاع سقوط انجام شده است. انباشتگی آسیب ناشی از برخورد برای حالت های مختلف به دست آمده است. تحلیل های عددی انجام گرفته در مقاله برای حالتهای مختلف برخورد شامل سقوط و تصادف نشان مىدهد بيشترين آسيب در حالت برخورد عمودى ایجاد می شود و با تغییر زاویه بر خور د از امتداد عمودی به افقی، آسيب وارده به مخزن كمتر خواهد بود.

> \*مسؤول مكاتبات آدرس الكترونيكي

m.yazdaniariatape@me.iut.ac.ir

واژههای کلیدی: مکانیک آسیب– مخازن CNG فولادی– برخورد– شکست –اجزای محدود

### مقدمه

گاز طبیعی از نظر اقتصادی، سوختی با صرفه و کم هزینه با منابعی فراوان است و از طرف دیگر آلودگیهای احتراق آن نسبت به سایر سوختهای فسیلی رایج کمتر است. یک مساله اساسی هنگام استفاده از سوخت گاز طبیعی در صنایع گوناگون، ذخیرهسازی آن است. مخازن CNG جهت ذخیرهسازی سوخت در فشار بالا و در تجهیزاتی با سوخت گاز طبیعی فشرده'، مورد استفاده قرار می گیرند. مخازن CNG با توجه به جنس به کار رفته در آن به چهار دسته تفکیک می شوند که عبارتند از: ۱- تمام فلزی <sup>۲</sup>، ۲-پوسته فلزی با پوشش مواد مرکب در قسمت استوانهای <sup>۳</sup>

3. Metal Liner Hoop Wrapped

<sup>1.</sup> Compressed Natural Gas (CNG)

<sup>2.</sup> All-Metal

<sup>4.</sup> Metal Liner Fully Wrapped

مواد مرکب'. مخازن فولادی، پرکاربردترین نوع در میان این مخازن هستند [۱ و ۲].

ایمنی، از مهمترین مباحث در طراحی و تولید این مخازن است. تکنولوژی مخازن تمام فلزی نسبت به مخازن دیگر، شناخته شدهتر میباشد. بنابراین قابلیت عملکرد آنها ایمنتر است. باتوجه به اهمیت حفظ ایمنی و کاهش نگرانی کاربران تجهیزات گازسوز به دلیل حوادث ناشی از برخورد مخزن CNG با موانع به ویژه در اثر سوانح، لازم است شرایط برخورد مخازن قبل از به کارگیری مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به این که به طور خاص در زمینه پدیده برخورد مخازن CNG پژوهش ویژهای تاکنون زمینه محسوب میشود. بکر و همکاران در سال ۱۹۹۱ برای اطمینان از حمل و نقل ایمن مخزن تحت فشار یک رآکتور، تعدادی آزمایش سقوط از ارتفاعهای متفاوت ترتیب دادند و نتایج خود را با دادههای تحلیلی مقایسه کردند. هدف این آزمایش ها اثبات نتایج تحلیل سازهای مجموعه است [۳].

روزنبرگ و همکاران در سال ۱۹۹٤ به منظور محاسبه فشار بحرانی و اندازه ترکها برای ایجاد زوال روی مخازن تحت فشار فولادی در اثر اصابت گلوله تعدادی آزمایش انجام دادند و طبق محاسبات انجام شده بر پایه دینامیک گازها نتیجه گرفتند که میزان خروج گاز از سیلندر حین برخورد، با توجه به ناچیز بودن زمان حادثه قابل صرف نظر بوده و می توان فرض کرد که فشار ثابتی طی فرآیند درون مخزن وجود دارد. مطابق بررسیهای صورت گرفته توسط پژوهشگران، فشار داخلی مخزن از عوامل موثر جسم برخورد کننده و ویژگیهای مخزن از عوامل موثر در ایجاد آسیب ناشی از برخورد در مخازن تحت فشار محسوب می شوند [٤].

روش تحليل مسأله

طبق بررسی های تنگ، و وایرزبیکی از میان دیدگاههای مختلف شکست در فلزات مانند فاکتور شدت تنش و انتگرال J ، مدل المان چسبنده ، مدل گرسن و شکست نرم، معیارهای مبتنی بر پایه دیدگاه شکست نرم برای

به کارگیری در مسایل برخورد مناسب تر هستند که دلیل آن را می توان به وابسته نبودن معادلات که سبب کاهش زمان حل می شود و همچنین ضرایب ماده کمتر و کالیبراسیون دقیق، نسبت داد [٥]. بنا بر یژوهش صورت گرفته توسط تنگ از میان مدلهای آسیب بر مبنای دیدگاه شکست نرم، مدل آسیب جانسون و کوک<sup>°</sup> در حوزه تنش سهمحوری و کرنش پلاستیک معادل فرمولبندی شده است و می تواند الگوهای واقعی شکست و همزمان سرعتهای پسماند نسبتاً صحیح را محاسبه کند و برای پیش بینی شکست ناشی از برخورد در سرعت بالا کارآمد است. جانسون و کوک یک مدل متشکله را برای توصیف خواص ماده تحت بارگذاری دینامیکی ارائه کردند که سطح تسلیم فون میزز همراه با قانون جريان وابسته به آن در اين مدل به كار رفته است. آنها به همراه مدل متشکله ماده، یک معیار شکست را برای مسایل شکست دینامیکی معرفی کردند. مدل مذکور تأثیر پارامترهای مختلف را نشان میدهد [7]. آنها فرض كردند كرنش شكست مشابه مدل متشكله تابع غير وابستهای از تنش سهمحوری، نرخ کرنش و دما است. مدل متشکله، ماده و کرنش شکست جانسون و کوک بهترتیب در عبارت های زیر آمده است [۷ و ۸]:

$$\overline{\sigma} = \left[A + B \varepsilon_{pl}^{n}\right] \left[1 + C \ln\left(\frac{\dot{\varepsilon}_{pl}}{\dot{\varepsilon}_{0}}\right)\right] \left[1 - \left(\frac{T - T_{0}}{T_{m} - T_{0}}\right)^{q}\right]$$
(1)

$$\begin{split} & \mathcal{E}_{f} = \left[ D_{1} + D_{2} \exp \left( D_{3} \frac{\sigma_{h}}{\sigma} \right) \right] \left[ 1 + D_{4} \ln \left( \frac{\dot{e}_{pl}}{\dot{e}_{0}} \right) \right] \left[ 1 + D_{5} \frac{T - T_{0}}{T_{m} - T_{0}} \right] \end{split} \\ & (\Upsilon) \end{split}$$

- 3. Cohesive Element Method
- 4. Gurson
- 5. Johnson and Cook

<sup>1.</sup> All-Composite

<sup>2.</sup> Stress Intensity Factor and J- Integral

<sup>6.</sup> Residual Velocities

مشابه نرخ کرنش، تأثیر افزایش دما می تواند توسط نسبت کرنش شکست در دمای افزایش یافته، به کرنش شکست در دمای اتاق بررسی شود. برای رسیدن به این هدف، نمونهها تا دمای خاصی گرم شده و سپس تا نقطه شکست در شرایط بارگذاری شبه استاتیک تحت کشش قرار می گیرند. به همین روش می توان اثر نرخ کرنش را از اثر افزایش دما، بر روی شکست متمایز ساخت. همان طور که در عبارت ۲ مشاهده می شود، جانسون و کوک رابطه خطی را بین ضریب کرنش شکست و افزایش دما پیشنهاد کردند. به دلیل شکل ساده فرمولاسیون، سهولت کالیبراسیون و بازه بزرگ دسترسی به ثابتها تعداد زیادی از فلزات و همچنین موجود بودن در برخی نرم افزارهای اجزای محدود، مدل جانسون و کوک کاربردهای فراوانی در مقالات پژوهشی و صنعت دارد.

**بروش نفت** و شماره ۷۸

### شبیهسازی مسأله

در این بخش به مدلسازی و تحلیل مخزن CNG هنگام برخورد پرداخته شده و نتایج حاصل از شبیهسازیها بیان شده است.

## مقدمات مدلسازى مخزن

یک مخزن به حجم ۱۰ ۲۰ ساخت شرکت فابر <sup>۱</sup> ایتالیا با ارتفاع قسمت استوانهای ۳۸۸ mm، قطر خارجی ۳۱۸ mm و قطرداخلی ۳۰۱/۸ mm مطابق شکل ۱ برای قسمت استوانهای و عدسی های دو سر در شبیه سازی ها به کار رفته است. جنس مخزن، فولاد آلیاژ ۲۰۵۰ می باشد. ثوابت ماده و مدل آسیب جانسون و کوک برای فولاد مذکور مطابق جدول ۱ استخراج شده است [۸].

تحلیلها در محیط آباکوس صریح برای حالت تصادم در امتدادهای افقی و عمودی و سقوط در امتدادهای افقی، مایل (٤٥ درجه) و قائم انجام شده است. به منظور شبکه بندی هدفمند، بررسی میزان آسیب وارده به مخزن در اثر ضربه و قابلیت به کارگیری مخزن پس از برخورد از استاندارد سازمان توسعه استاندارد کانادا و ایالات متحده در مخازن CNG استفاده شده است. و کوک اعمال گردید تا بتوان مکان شکست را با منحنی پیوستهای در سراسر بازه نمایش داد. آنان رشد آسیب در روند خطی را به فرم زیر ارائه نمودند [٥]:

$$D = \int_{0}^{\varepsilon_{pl}} \frac{1}{\varepsilon_{f}} d\varepsilon_{pl} \tag{(Y)}$$

تحت شرایط جاری نرخ کرنش، دما، فشار و تنش معادل شکست در D برابر یک رخ خواهد داد. مدل جانسون و کوک توسط آزمونهای کششی روی میله دایرهای صاف و فاقدار و به صورت ترکیبی در آنالیزهای تئوری یا شبیهسازی اجزای محدود، کالیبره میشود [7]. پژوهشهای تئوری صورت گرفته روی رشد ریز حفرهها و تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده توسط بریجمن در آزمونهای کششی روی میله دایرهای، نشان داد که فشار هیدرواستاتیک تأثیر بسزایی روی حالت و کرنش شکست دارد، اما جریان پلاستیک را تغییر نمی دهد [٦]. تنش سهمحوری به صورت  $\sigma_{
m h}/\overline{\sigma}$  تعریف می شود و برای نشان دادن حالت تنش در عبارت ۲ به کار می رود. چون تنش هیدرواستاتیک تغییر ناپذیر اول تنش و تنش فونمیزز جذر تغيير ناپذير دوم تنش است، بنابراين مقدار تنش سهمحوری به دستگاه مختصات وابسته نبوده و برای تغییر شكل يلاستيك بالا، مناسب است [7].

برخورد با سرعت بالا شامل تغییر شکل پلاستیک بزرگ، نرخ کرنش بالا و افزایش دما است. بسته به نرخ کرنش های بالا، حرارت قابل توجهی توسط بخش بزرگی از انرژی پلاستیک تولید می شود که زمان کافی برای انتقال به توده ماده پیرامون خود را ندارد و این امر سبب افزایش دما می شود. هر دو عامل نرخ کرنش و دما به صورت آشکار در خصوصیات شکست نمونه تحت بارگذاری نقش در بارگذاری دینامیکی، به کرنش شکست تحت شرایط شبه استاتیک و طی عملیات آزمایشگاهی به دست می آید. جانسون و کوک این نسبت را به صورت تابع لگاریتمی از نرخ کرنش معرفی کردند [٥]. جانسون و هولمکوئیست مقدار پارامتر  $_4$  را برای بیش از ده فلز پرکاربرد به دست آورده و نتیجه گرفتند که به طور کلی کرنش شکست به آرامی با نرخ کرنش افزایش می یابد [۲].

	E (GPa)	υ	ρ(kg/m <sup>3</sup> )	T <sub>m</sub> (K)	$T_{0}(K)$	C <sub>v</sub> (J/kg.K)	
	۲۰۰	٠/٢٩	۷۸۳۰	1792	۲۹۳	٤٧٧	
	(K <sup>-1</sup> )α	A (MPa)	B (MPa)	n	С	m	
	•/••••٣٢	٧٩٢	01.	•/7٦	•/•12	۱/۰۳	
	$\dot{\epsilon}_0^{(S^{-1})}$	$\mathbf{D}_1$	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	$D_4$	$D_5$	
ĺ	١	•/•0	٣/٤٤	-7/17	•/••٢	•/٦١	

جدول ۱- ثوابت ماده برای فولاد آلیاژ ٤٣٤٠ [٨]

و بررسی شده است. شبیهسازی مخزن در تصادم

در این بخش بهمنظور بررسی اثر امتداد برخورد در مقدار آسیب وارده بر مخزن به تحلیل مخزن CNG در تصادم عمودي و افقي پرداخته شده است. بهدليل تقارن موجود در مساله، مدل یک دوم مخزن در نظر گرفته شده و در لبههای برش خورده مخزن شرط مرزی تقارن اعمال شده است. باتوجه به شکلهای ۱ و ۲ در مدلهای اجزای محدود برای شبیهسازی تصادم مخزن، دو سطح صلب مکعب مستطیل شکل در نظرگرفته شده است که یکی بهعنوان تکیهگاه مخزن هنگام تصادف و دیگری بهعنوان جسم برخورد كننده فرض مىشود. بهمنظور بررسی تاثیر عوامل فشار داخلی مخزن و سرعت برخورد مانع بر آسیب وارده بر مخزن برای هریک از امتدادهای شبیهسازی تصادم، فشار ۲۰۰ bar (فشارکاری مخزن) و bar ، به صورت یکنواخت به سطح داخلی مخزن و سرعت ۱۸۰ km/hr (سرعت بحرانی) و ۱۸۰ km/hr (حداکثر سرعت مجاز حرکت در بزرگراه) به نقطه مرجع جسم صلب برخورد كننده، اعمال شده است.

مقایسه مقدار آسیب در دو طرف مخزن هنگام برخورد نشان میدهد در تصادم افقی، دیواره پشت مخزن و در تصادم عمودی، عدسی مقابل انباشتگی آسیب بیشتری را نسبت به دیگر نواحی آسیب دیده تحمل کرده و ناحیه بحرانی محسوب می شود. به منظور طبقه بندی صدمات وارد بر مخازن CNG هر خراش یا سوراخی که به دلیل حوادث مختلف در مخزن ایجاد شود، طبق دستورالعمل های عمومی موسسه CSA در بازرسی مخازن خودروهای گازسوز، به سه دسته زیر تقسیم می شود که عبارتند از [۹]:

دسته اول - چنانچه عمق آسیب حاصله کمتر یا برابر ۲۵mm . باشد، مخزن نیازی به تعمیر یا تعویض ندارد.

دسته دوم - چنانچه عمق آسیب حاصله بین ۲۷ ، تا ۱/۲۷ mm باشد، مخزن باید تحت تعمیر قرارداده شود تا مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.

دسته سوم – چنانچه عمق آسیب حاصله بیشتر از ۱/۲۷ mm باشد، مخزن غیر قابل استفاده بوده و باید تعویض شود. بنابراین از شبکهبندی ریزتری تا عمق ۱/۲۷ mm از سطح بيرونى ديواره مخزن استفاده شده است. همچنين نواحي كه به صورت مستقيم تحت ضربه است شبكهبندي ریزتری نسبت به سایر نواحی دارد که این اقدام موجب افزایش سرعت محاسبات می شود. در کلیه مدل ها از المانهای آجری خطی، هشت گرهی با انتگرال کاهش یافته (C3D8R) استفاده شده و ضریب اصطکاک میان تمامی سطوح ۰/۱ در نظر گرفته شده است. برای نمایش عیوب ناشی از برخورد در سطح مخزن از روش حذف المان استفاده شده است. مدت زمان فرآیند برخورد در شبیهسازی ها ۲۰ ms در نظر گرفته شده که مقدار آسیب طی این مدت به مقدار ثابتی میرسد. برای تمامی حالات برخورد نواحی زوال یافته در مناطق آسیب دیده بحرانی، نمودارهای آسیب و دیگر پارامترهای مؤثر در دیدگاه آسیب جانسون و کوک در نقطهای از نواحی مذکور ترسیم

<sup>1.</sup> ABAQUS/Eplicit



300	RT
(Av	g: 75%)
100	+3.897e-01
	+3.572e-01
	+2.923e-01
	+2.598e-01
	+2.274e-01
	+1.9498-01
	+1.300e-01
	+9.749e-02
	+6.503e-02
	+9.433e-05



شکل ۱- مدل تغییر شکل یافته مخزن پس از تصادم افقی



شکل ۲- مدل تغییر شکل یافته مخزن پس از تصادم عمودی

و ۷ نشان می دهد آسیب در کلیه حالتها به سرعت رشد کرده و پس از مدت کوتاهی به مقدار ثابتی می رسد. میزان انباشتگی آسیب برای شرایط یکسان در امتداد عمودی نسبت به افقی حدود دو برابر است. در نتیجه تعداد المانهای حذف شده بیشتر می باشد. همچنین می توان نتیجه گرفت در فشار کمتر و سرعت بیشتر است. مقایسه انباشته شده برای هر امتداد خاص بیشتر است. مقایسه تاریخچه کرنش پلاستیک معادل بین نقاط بحرانی تصادم مشابه رشد آسیب پیروی می کند. در این جا هم در امتداد عمودی، فشار کمتر و سرعت برخورد بالاتر، کرنش پلاستیک بیشتری ایجاد می نماید. با حذف المانهای زوالیافته در نواحی آسیب دیده در شکلهای ۳ تا ۵ مشاهده می شود برای تصادم افقی در فشار کاری و سرعتهای مختلف، عمق آسیب دیدگی دیواره مخزن در مقایسه با مقادیر بیان شده در استاندارد فشار مخزن با تعمیر مجددا قابل استفاده است. اما در فشار bar مخزن با تعمیر مجددا قابل استفاده است. اما در مجاز فراتر رفته و مخزن از کارافتاده تلقی می شود. در کلیه مجاز فراتر رفته و مخزن از کارافتاده تلقی می شود. در کلیه مقدار مجاز بیشتر بوده و مخزن غیر قابل استفاده می گردد. در فشار bar ۰۵ و شرایط یکسان، میزان عمق فرورفتگی نسبت به فشارکاری بیشتر است که نشان می دهد در فشار داخلی کمتر، مقدار آسیب وارده بیشتر است. شکلهای ۲



(الف) شکل ۳- ناحیه زوالیافته بحرانی در تصادم برای فشارکاری و سرعت ۱۲۰ km/hr الف) امتداد عمودی و ب) امتداد افقی



(ب) شکل ٤– ناحیه زوالیافته بحرانی در تصادم برای فشارکاری و سرعت ۱۸۰ km/hr الف) امتداد عمودی و ب) امتداد افقی



(ب) شکل ۵- ناحیه زوالیافته بحرانی در تصادم برای bar ۵۰ و سرعت ۱۸۰ km/hr الف) امتداد عمودی و ب) امتداد افقی





شکل ۷- رشد آسیب در نقطهای از ناحیه آسیب دیده بحرانی برای تصادم در سرعت ۱۸۰ km/hr



**شکل ۸**- تغییرات زمانی کرنش پلاستیک معادل در نقطهای از ناحیه آسیب دیده بحرانی برای تصادم در فشارکاری



**شکل ۹**- تغییرات زمانی کرنش پلاستیک معادل در نقطهای از ناحیه آسیب دیده بحرانی برای تصادم در سرعت ۱۸۰ km/hr

تاریخچه تنش سهمحوری برای نواحی بحرانی امتدادهای مختلف تصادم در شکلهای ۱۰ و ۱۱ نشان می دهد این نواحی در قسمت بزرگی از فرآیند برخورد تحت تنش سهمحوری کمتر از ۰/۰ – قرار دارند که حاکی از فشار غالب در منطقه آسیب دیده است. پس از آغاز فرآیند برخورد افت بیشتری در نمودار ناحیه بحرانی تصادم عمودی رخ داده است که این امر نشان دهنده فشار بیشتر ناشی از خمش در این جهت است.

# شبیهسازی مخزن در سقوط

در این بخش به تحلیل مخزن CNG هنگام سقوط در امتدادهای قائم، مایل(٤٥ درجه) و افقی پرداخته شده است. باتوجه به شکلهای ١٢ و ١٣ در مدلهای المان محدود ایجاد شده برای شبیه سازی مربوط به سقوط مخزن سطح صلب مکعب مستطیل شکل به عنوان سطح برخورد در نظر گرفته شده است. علاوه بر اعمال فشارهای داخلی متفاوت مشابه حالت تصادم، ارتفاع سقوط ٢٥ و ٣٣ برای

هریک از امتدادهای شبیهسازی به صورت سرعت اولیه به مخزن، اعمال شده است.

شکل ۱۶ برای تمامی حالتهای سقوط افقی و مایل یکسان بوده و نشان میدهد در تمامی حالات سقوط افقی و مایل، عمق آسیب از حد مجاز فراتر نرفته و مخزن بدون نیاز به تعمیر قابل استفاده است. لازم به ذکر است که در فشار داخلی کمتر، رشد آسیب نسبت به حالتهای دیگر بیشترمی باشد، هرچند منجر به حذف المانی از مخزن نشده است. مطابق شکلهای ۱۵ و ۱۲ در حالتهایی که مخزن در فشار کاری و ارتفاعهای متفاوت در امتداد قائم سقوط کرده است، با توجه مجدداً مورد استفاده قرار داد. در شرایطی که مخزن با فشار مجدداً مورد استفاده قرار داد. در شرایطی که مخزن با فشار داخلی مع از ارتفاع m ۲۵ سقوط نماید، عمق آسیب داخلی از مقدار بحرانی فراتر رفته و مخزن قابل استفاده نیوهد بود.



شکل ۱۰- تغییرات زمانی تنش سهمحوری در نقطهای از ناحیه آسیب دیده بحرانی برای تصادم در فشارکاری



**شکل ۱۱** - تغییرات زمانی تنش سهمحوری در نقطهای از ناحیه آسیب دیده بحرانی برای تصادم در سرعت ۱۸۰ km/hr



شکل ۱۲- مدل تغییر شکل یافته مخزن پس از سقوط قائم و مایل



شکل ۱۳ – مدل تغییر شکل یافته مخزن پس از سقوط افقی







(ب) شکل ۱۵– ناحیه بحرانی مخزن در سقوط عمودی برای فشارکاری از الف) ارتفاع m ۲۵ و ب) ارتفاع ۲ m



**شکل ۱**۳- ناحیه بحرانی مخزن در سقوط عمودی برای فشار ۵۰ bar و ارتفاع ۲۵ m

آسیب در امتداد قائم با سرعت بیشتری نسبت به امتدادهای دیگر انباشته شده و با شیب تندتری رشد کرده است که این روند نیز با کاهش زاویه برخورد کندتر شده است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت با کاهش فشار و افزایش ارتفاع سقوط، آسیب در تمامی جهتها بیشترشده است. در شکلهای ۱۷ و ۱۸ مشاهده می شود آسیب به سرعت رشد کرده و در نهایت به مقدار ثابتی می رسد. همچنین مقدار آسیب انباشته شده طی شرایط یکسان در امتداد عمودی از امتدادهای دیگر بیشتر بوده و با تغییر زاویه برخورد از امتداد عمودی به افقی این مقدار کاهش یافته است. مقدار

۱۳



دارای افت میکنند که این روند در امتداد عمودی و مایل بارزتر بوده و سپس تقریباً به صفر رسیده است. افت نمودارهای تنش سهمحوری در ناحیه آسیب دیده به دلیل فشار ناشی از خمش در اثر ضربه وارد برجداره خارجی دیواره مخزن است. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت برای هر ناحیه آسیب دیده درامتداد خاص، در فشار و سرعت بالاتر افت نمودار تنش سهمحوری بیشتر است. باتوجه به شکلهای ۱۹ و ۲۰ کرنش پلاستیک معادل در حالت سقوط نیز از روندی مشابه رشد آسیب پیروی میکند. در این جا هم در امتداد عمودی، در فشار کمتر و ارتفاع سقوط بالاتر، کرنش پلاستیک بیشتری ایجاد میشود. با توجه به شکلهای ۲۱ و ۲۲ تنش سهمحوری در قسمت بزرگی از زمان برخورد منفی است که نشان میدهد ناحیه آسیب دیده به طور غالب تحت فشار است. کلیه نمودارهای تنش سهمحوری در بازه زمانی ۱/۱ تا m/s



شکل ۱۹- تغییرات زمانی کرنش پلاستیک معادل در نقطهای از ناحیه آسیب دیده برای سقوط در فشارکاری



**شکل ۲۰**– تغییرات زمانی کرنش پلاستیک معادل در نقطهای از ناحیه آسیب دیده برای سقوط از ارتفاع ۳ ۲۰





**بروش نفت** • شماره ۷۸

شکل ۲۲- تغییرات تنش سهمحوری در نقطهای از ناحیه آسیب دیده برای سقوط از ارتفاع ۲۵ m

### نتيجهگيرى

در این مقاله با بهره گیری از مکانیک آسیب به بررسی اثر امتداد، سرعت برخورد، فشار داخلی و ارتفاع سقوط در آسیب وارد بر مخازن CNG فولادی هنگام برخورد پرداخته شده است. بررسی نمودارها نشان میدهد بیشترین مقدار کمیت آسیب در جهت عمودی ایجاد شده و با تغییر زاویه برخورد از امتداد عمودی به افقی، صدمه وارده کمتر خواهد شد.

با حذف المانهای آسیب دیده و مقایسه عمق آسیب دیدگی ناشی از برخورد، با استاندارد CSA مشاهده می شود که در بیشتر حالتهای تصادم و سقوط عمودی، مخزن قابلیت استفاده مجدد را از دست می دهد. در صورتی که در حالتهای برخورد افقی، مخزن بدون عیب باقی مانده و یا با تعمیر، قابلیت به کارگیری مجدد را داراست. بنابر نتایج بهدست آمده، در تصادم افقی به دیواره پشتی مخزن و در شده و ناحیه بحرانی برخورد محسوب می شود. برای یک شده و ناحیه بحرانی برخورد، در فشار داخلی کمتر، سرعت بهت خاص هنگام برخورد، در فشار داخلی کمتر، سرعت برخورد بیشتر و ارتفاع سقوط بالاتر، صدمه وارد شده بیشتر خواهد بود. همچنین نواحی آسیب دیده به صورت غالب شدهان هستند و کرنش پلاستیک بالایی را متحمل شدهاند.

## فهرست علائم

(

#### مراجع

Trudgeon M., An overview of NGV cylinder safety standards, Production and In-Service Requirements, 2005.
 Chamberlain S. S., Development of a physics of failure model and quantitative assessment of the fire fatality risk of compressed natural gas bus cylinders, PhD Thesis, Mechanical Engineering Department, University of Maryland, 2004.

[3]. Becker D. L., Burgess D. M. and Lindquist M. R., "*Drop testing conducted to benchmark the shipping port reactor pressure vessel package safety analysis*", Nuclear Engineering and Design, Vol. 130, pp. 133-145, 1991.

[4]. Rosenberg Z., Mironi J., Cohen A. and Levy P., "On the catastrophic failure of high-pressure vessels by projectile impact", Int. J. Impact Engineering, Vol. 15, pp. 827-831, 1994.

[5]. Teng X. and Wierzbicki T., "*Evaluation of six fracture models in high velocity perforation*", Engineering Fracture Mechanics, Vol. 73, pp. 1653–1678, 2006.

[6]. Teng X. High velocity impact fracture, PhD thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2004.

[7]. Johnson G. R. and Cook W. H. "A constitutive model and data for metals subjected to large strains, high strain rates and high temperatures", in: Proceedings of the seventh international symposium on ballistics. Hague, Netherlands, pp. 541–47, 1983.

[8]. Johnson G. R. and Cook W. H., "Fracture characteristics of three metals subjected to various strains, strain rates, temperatures and pressures", Engineering Fracture Mechanics, Vol. 21, No. 1, pp. 31–48, 1985.

[9]. CSA America Inc., "CNG fuel system inspector study guide", National Energy Technology Laboratory, U. S. Department of Energy, DE-FC26-05NT42608, pp. 27-32, 2008.